



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

LR-303

1. 特征

LR-303 是一款丙烯酸底漆乳液，具有广泛的适用性。具有如下特征：

- 粒径细，优异的渗透力。
- 优异的抗盐析性。
- 漆膜坚韧致密，优异的粘结力和持久力。

2、典型性能

主要成分	丙烯酸酯共聚乳液
外观	乳白色带蓝光
固含量	47±1%
粘度	2000~6000 cps
pH	7.0~9.0
最低成膜温度	20°C
玻璃化温度	36°C
粒径	约 0.1 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。请以具体 COA 为主。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。1

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。