



广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-1666

1.特征：

LR-1666 是一种用于制备内墙乳胶漆，经济型的内墙有机无机复合乳液。独特的共聚技术及有机无机复合工艺，有机物含量低。

- 极低的 V0C、甲醛，环保。
- 采用特有的低气味环保乳化剂及功能单体，高效控制气味。无刺激性气味。
- 零添加，无成膜助剂，杀菌剂，防冻剂。
- 优异的储存稳定性。
- 优异的耐水性、耐碱性、耐擦洗性，不易掉粉硬度高。

2.典型性能

乳液类型	有机无机复合乳液
外观	乳白色带蓝光
固含量	31±1%
粘度	<100cps(NDJ-1 1#/60RPM/25°C)
pH	9.0~12.0
最低成膜温度	5°C
粒径	0.1~0.2 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。